

PAVISINT SL 75

DATE TEHNICE

PARDOSEALA BI-COMPONENTA POLIURETANICA PENTRU SUPRAFETE SPORTIVE

UTILIZARE:

- Produs destinat pentru: Suprafete sali sport
- Aplicare: Suprafete din cauciuc
- Acoperire: Poate fi acoperit mono si bi-compenente poliuretanic

CARACTERISTICI:

- Tipul de rasina, conform UNI 8681: CA
- Greutate volumetrica: $1.25 \pm 0.1 \text{ dm}^3/\text{kg}$
- Masa reziduala uscata: $100 \pm 0.5 \%$
- Volum residual uscat: $100 \pm 0.5 \%$
- Culori: rosu, verde, alte culori la cerere

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

- Temperatură camerei: MIN 10 ° C MAX 40 C°
- Umiditate relative: MAX 80%
- Temperatura la suprafata : MIN. 10° C MAX. 40° C

APLICARE


- Aplicare cu o spatula cauciucata
- Grosime strat: aproxm. 2 mm
- Se recomanda utilizarea a 2.5 kg material/mp pentru a obtine o grosime de 2 mm

USCARE SI INTARIRE

- Uscarea se face la 23° C si 50% RH
- Timp uscare: 12 h
- Timp intraire: max 24 h

PASTRARE SI DEPOZITARE

- Temperatura de pastrare : MIN 10°C MAX. 40° C
- Stabilitate in pachetul original : 6 luni
- Ambalare : A+B 20 kg



SIGURANTA

(In concordanta cu Regulamentul EEC)

Nepericulos

A nu se inhala

Poate cauza iritati la ochi