

SURFACE EVOLUTION

DATE TEHNICE

SUPRAFATA SINTETICA DIN GRANULE DE CAUCIUC ELASTICE

UTILIZARE:

- Produs destinat pentru: Suprafata elastica pentru pardoseli sport
- Aplicare: Pat bituminos
- Acoperire: Poate fi acoperit cu produse acrilice si stiren acrilice

CARACTERISTICI:

- Tipul de rasina, conform UNI 8681: IA
- Greutate volumetrica: $1.03 \pm 0.1 \text{ dm}^3/\text{kg}$
- Masa reziduala uscata: $59 \pm 1\%$
- Volum residual uscat: $0.56 \pm 0.02 \text{ dm}^3/\text{kg}$
- Ph: $8 \pm 1 \text{ mm}$
- Vascozitate: $25.000 \pm 2.000 \text{ cps}$

(Dispozitivul masuratorului de vascozitate cu rotor n.4 la viteza de 5)

- Duritate shore: 50 ± 10
(Datele se refera la Surface Evolution + Sistemul de acoperire Comfort)
- Culori: negru

INSTRUCTIUNI DE APLICARE


- Temperatură camerei: MIN 10°C MAX 40°C
- Umiditate relative: MAX 90%
- Temperatura la suprafata : MIN. 5°C MAX. 50°C

SIGURANTA

- (In concordanta cu Regulamentul EEC)
- Nepericulos

APLICARE

- Aplicare cu o spatula cauciucata
- Fezabilitate : POSIBILA
- Tipul de ingrosator : APA
- Dilutia : 200 gr de ingrosator pe kg
-



SIGURANTA

- (In concordanta cu Regulamentul EEC)
- Nepericulos

PASTRARE SI DEPOZITARE

- Temperatura de pastrare : MIN 3°C MAX. 40°
- Stabilitate in pachetul original : 12 luni
- Ambalare : 30 kg